

תעודת בדיקה מספר 9411918866
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : ניגא מוצרי איכות בע"מ
מענו : לח"י 28 בני ברק 51200
תאריך ההזמנה : 2014/11/12

תאור המוצר

חומרי בנייה
הדגם הנבדק : CORIAN תאורו: לוח בגוון לבן
ארץ יצור : ארה"ב
שם היצרן : DUPONT
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל כתאריך : 2014/11/11 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה
כת"י 755 (2010) כדלהלן:
דרגת התלקחות - V (חמש)
דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)
דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)
- הערות -
כינוי הדגם ושם הייצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם
להצהרת מזמין הבדיקה.
פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2014/12/18

תאריך הדפסה מקורי

שם החותם: גורה כרדו
תפקידו: ממונה
ר' חיים לביא 2014/12/18 תל-אביב 09977, ס' 11/12/14, 03-6465423, פקס' 03-6429080
www.sii.org.il
ענף מוצרי גימור: טל' 03-6465225, פקס' 03-6465059, ענף מוצרי שולד: טל' 03-6465230, פקס' 03-6467659, ענף אש: טל' 03-6465190, פקס' 03-6465233

תעודת בדיקה מספר 9411918866

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

תאור מורחב של המוצר

מידות הדוגמה: 90 X 27 ס"מ ועובי כולל של כ- 12 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 20903 גר'/מ"ר
מסה ליחידת נפח: כ- 1700 ק"ג/מ"ק

דוגמת לוח בגוון לבן המכונה ע"י המזמין:
חומר קוריאן DUPONT SURFACES-CORIAN תוצרת DUPONT, ארה"ב.

מסמך זה אינו היתר

תעודת בדיקה מספר 9411918866

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה			תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש						
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755						
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 15 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0		
2.3.2.2	סיווג המוצר					V	
2.4	צפיפות העשן						
2.4.4	בליעת אור מקסי	אחוז	0.0	0.0	0.0	0.0	
2.4.4	סיווג המוצר					4	
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף						
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה					הובחנו עיוות הדוגמה והתרככותה
2.5.3	סיווג המוצר					3	ראה הערה

מסמך זה אינו היתר